96 P1650

(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



B3

Gebrauchsmuster

U1

(11) Rollennummer G 90 13 615.2

(51) Hauptklasse HOIL 33/00

Nebenklasse(n) HO1S 3/10 HO1L 23/29

CO8L 33/12 CO8L 69/00

CO8K 3/36

Zusätzliche

Information // CO9B 3/14,57/02,CO9K 11/06

(22) Anmeldetag 28.09.90

(47) Eintragungstag 06.12.90

(43) Bekanntmachung im Patentblatt 24.01.91

(54) Bezeichnung des Gegenstandes

Elektrolumineszenz- oder Laserdiode

(71) Name und Wohnsitz des Inhabers Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, DE

Rechercheantrag gemäß § 7 Abs. 1 GbmG gestellt

FSL 90/1 20.09.90

Elektrolumineszens- oder Laserdiode

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft eine Elektrolumineszenz- oder Laserdiode mit einer einen lichtwandelnden Farbstoff enthaltenden Kunststoffmatrix, in die ein III/V Halbleiter samt Elektroden eingebettet ist.

es bereits bekannt, 04 293 ist der DE-OS 38 Aus Elektrolumineszenz- oder Laserdioden dem Kunststoff einen lichtwandelnden fluoreszierenden Farbstoff zuzusetzen. dieser Anordnung wird dem Kunststoff weiterhin Titandioxid beigemischt. Dies hat jedoch den Nachteil, das dieser Zusatz Streueigenschaften verleiht. Kunststoff nur dem ermöglicht die Zugabe von einzelnen bzw. nicht aufeinander abgestimmten Farbstoffen nur eine sehr begrenzte Verschiebung des Lichtspektrums.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Elektrolumineszenz- oder Laserdiode zu schaffen, die eine erweiterete Farbpalette bei hohem Wirkungsgrad ermöglicht.

Aufgabe wird bei einer Elektrolumineszenz-Diese Laserdiode der eingangs genannten Art dadurch gelöst, da $oldsymbol{eta}$ die Kunststoffmatrix einen Zusatz von Siliziumdioxid mit einer 20 bis 50 μ m und mindestens zwei Korngröße von etwa fluoreszierende, das Spektrum des vom Halbleiter emmittierten Lichts verschiebende Farbstoffe enthält, die bezüglich ihres Verschiebungsb reiches nach Art einer Kaskade aufeinander abgestimmt sind, zwecks Erweiterung des Verschiebungsgrades. Siliziumdioxid von Zusatzes des Der Vorteil Filtereigenschaften zum Kunststoff besteht darin, da $oldsymbol{eta}$ das

Eingangsspektrum dr Diod im Hinblick auf eine dfinierte Eingangsfarbe eingeschränkt wird. Diese Eingangsfarbe führt dann zu einer ebenso definierten Ausgangsfarbe infolge linearer Transformation mit Hilfe der zugesetzten Farbstoffe.

Durch das Beimischen aufeinander bezüglich der Verschiebung beispielsweise das Farbstoffe kann abgestimmter Eingangsspektrum 565 nm (= grün) durch den ersten Farbstoff nm und weiter durch den zweiten um den Betrag von 40 Farbstoff um nm verschoben werden. Als zusätzliche 90 dann eine für die Anzeigediode erhält man Ergebnis verwendbare tiefrote Farbe von etwa 695 nm.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind durch Unteransprüche gekennzeichnet.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert, aus dem sich weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung entnehmen lassen.

Die zugehörige einzige Figur zeigt den Aufbau einer typischen Elektrolumineszenz- oder Laserdiode gemäß der Erfindung. In die Kunststoffmatrix 4 sind Kathode und Anode als Elektroden 1 von unten her eingebettet. Sie sind üblicherweise mit einem Draht 2 verbunden, welcher in der Regel aus Gold besteht. Mit 3 ist der Halbleiter bezeichnet, der gemäß bekannter Technik (nicht gesondert bezeichnet) Reflektorwanne in eine Diese strahlt das Eingangsspektrum von eingebettet ist. beispielsweise 565 nm durch die Kunststoffmatrix 4 nach oben zum eigentlichen Anzeigenbereich 6. Beim Durchgang durch die Kunststoffmatrix bis zum Erreichen des Anzeigenbereiches 6 tritt die oben geschilderte Verschiebung des Farbspektrums der zugesetzten Farbstoffe unter dem Einfluß Anzeigenbereich 6, der beispielsweise die Form einer Ziffer oder eines Pfeils oder eines anderen Symbols haben kann, ist mit einer lichtdurchlässigen Kunststoffabdeckung 5 versehen.


geschilderten Art sind vorstehend Leuchtdiod n der bekanntlich wartungsfreie Anzeigeeinheiten, die auch unter Belastungen praktisch verschleißfrei dynamischen hohen betriebsbereit sind. Ihrer weiteren Ausbreitung stand bisher eine auf nur wenige Farben beschränkte Farbpalette im Wege. Der Vorteil eines Zusatzes von Siliziumdioxid besteht darin, Spektrum der Diode zunächst einmal auf Je nach eingeschränkt wird. definierte Eingangsfarbe erfindungsgemäß aufeinander Beimischung verschiedener abgestimmter Farbstoffe insbesondere aus dem Bereich der Perylen- und Cumarinderivate kann die originäre Eingangsfarbe in Farb- bzw Spektralbereiche verschoben werden, die bisher geeignete zugänglich waren. Dabei lassen sich Farbstoffkombinationen und ihre zweckmäetaige Konzentration in der Kunststoffmatrix durch verhältnismäetaig einfache Versuche ermitteln.

Elektrolumineszenz- oder Laserdiode

Schutzansprüche:

- 1. Elektrolumineszenz- oder Laserdiode mit einer einen lichtwandelnden Farbstoff enthaltenden Kunststoffmatrix (4), in die ein III/V Halbleiter (3) samt Elektroden (1) eingebettet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoffmatrix (4) einen Zusatz von Siliziumdioxid mit einer Korngröße von etwa 20 bis 50 μm und mindestens zwei fluoreszierende, das Spektrum des vom Halbleiter emmittierten Lichts verschiebende Farbstoffe enthält, die bezüglich ihres Verschiebungsbereiches nach Art einer Kaskade aufeinander abgestimmt sind.
- Diode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daβ die Kunststoffmatrix (4) aus Polycarbonat oder Polymethylmethacrylat besteht.
- 3. Diode nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daβ der Zusatz an Siliziumdioxid 0,003 bis 0,1 Gewichts-prozent des Kunststoffes beträgt.
- 4. Diode nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, da β der Zusatz an Farbstoff 0,003 bis 0, 1 Gewichtsprozent des Kunststoffes beträgt.

- 5. Diode nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, da β Perylenderivate und/oder Cumarinderivate als Farbstoffe enthalten sind.
- 6. Diode nach einem der vorgenannten Ansprüche, gekennzeichnet durch einen in die Kunststoffmatrix (4) eingebetteten Halbleiter (3), der einen Betrieb bei verschiedenen Spannungen ermöglicht.



ķ

.

.